



Προστασία Επιφανειών

ARMOR VARNISH™

Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 11.04.2024

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **ARMOR VARNISH** είναι υψηλής ποιότητας διαφανές υβριδικό βερνίκι νερού δομικών επιφανειών. Η πολυουρεθανική – ακρυλική σύνθεση καθώς και οι nano – modified ρητίνες νέας γενιάς το καθιστούν ιδανικό για εφαρμογή σε πατητήτσιμμεντοκονία,τσιμμεντένες &τσιμμεντοειδείς επιφάνειες,τσιμμεντένια δάπεδα καιτσιμμεντοχρώματα. Έχει μεγάλη διεισδυτικότητα και εξαιρετική αντοχή στις καιρικές επιδράσεις και στην υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία λόγω των φίλτρων UV και HALS που περιέχει. Έχει εξαιρετική μηχανική αντοχή, προστατεύοντας την επιφάνεια που εφαρμόζεται από τα χτυπήματα, την τριβή, την υγρασία και την απορρόφηση λεκέδων. Διακοσμεί την επιφάνεια αναδεικνύοντας τους φυσικούς χρωματισμούς των υλικών που εφαρμόζεται. Είναι κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική αντοχή στη υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία UV (φίλτρα UV / HALS)
- Εξαιρετική αντοχή στην υγρασία, το νερό και τις θερμικές μεταβολές.
- Εξαιρετική πρόσφυση και διείσδυση.
- Γυαλιστερό, σατινέ και ματ φινίρισμα
- Προσφέρει εξαιρετικό φινίρισμα αναδεικνύοντας τη φυσική ομορφιά τουτσιμμέντου και της πατητήςτσιμμεντοκονίας
- Προσφέρει εξαιρετική υδατοαπωθητικότητα
- Παρέχει μακροχρόνια προστασία αποτρέποντας το λέκιασμα από τη βροχή, υγρασία, μύκητες, μούχλα κλπ.
- Εύκολη εφαρμογή, έτοιμο προς χρήση
- Φιλικό προς το χρήστη – βάσεως νερού
- Αντοχή σε καθαρισμό με ήπια καθαριστικά
- Μη κιτρινίζον
- Εξωτερικής και εσωτερικής χρήσης

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Ιδανικό για προστασία και διακόσμηση πατητήςτσιμμεντοκονίας,τσιμμέντου,τσιμμεντένιων δαπέδων, διακοσμητικά τούβλα, κλπ.
- Κατάλληλο για οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες, βαμμένες με πλαστικά ή ακρυλικά χρώματα, για περεταίρω προστασία από έντονα καιρικά φαινόμενα ή συχνή επαφή με το νερό

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Προετοιμασία επιφανειών

1. Βεβαιωθείτε ότι οι επιφάνειες είναι στεγνές και καθαρές απαλλαγμένες από λάδια, σαθρά, σκόνες, σκουριά και ρύπους.
2. Καινούργιες επιφάνειες πρέπει πρώτα να καθαριστούν καλά με βρεγμένο σφουγγάρι.
3. Παλιές και λεκιασμένες επιφάνειες πρέπει πρώτα να καθαριστούν με καθαριστικό OXY CLEAN CL17. Μεγάλες επιφάνειες μπορούν να καθαριστούν με πιεστικό νερό σε συνδυασμό με OXY CLEAN CL17, εάν υπάρχουν επίμονοι λεκέδες
4. Οι επιφάνειες πριν την εφαρμογή πρέπει να έχουν στεγνώσει εντελώς.

Αστάρι

1. Σε νέες πορώδεις επιφάνειες εφαρμόστε μία στρώση σαν αστάρι το **ARMOR VARNISH** αραιωμένο 15 - 20 % κατ' όγκο με αποιονισμένο νερό.
2. Ήδη βαμμένες επιφάνειες πρέπει να εκτραχυνθούν ελαφρώς με γυαλόχαρτο σε δύο στάδια: 120 – 240. Απομακρύνετε καλά τη σκόνη και προχωρήστε στην εφαρμογή του **ARMOR VARNISH**.

Εφαρμογή

1. Ανακατέψτε καλά το προϊόν πριν την εφαρμογή.
2. Εφαρμόζεται με πινέλο ή ρολό με αραιώση έως 10% με καθαρό νερό. Εναλλακτικά για εφαρμογή με πιστόλι ψεκασμού airless spray αραιώστε 10 – 15% με αποιονισμένο νερό (για κάθετες κυρίως επιφάνειες), προσέχοντας ο ψεκασμός να γίνεται ομοιόμορφα.
3. Εφαρμόστε την πρώτη στρώση με αραιώση έως 10% με νερό.
4. Αφού στεγνώσει η πρώτη στρώση εφαρμόζετε δεύτερη ύστερα από 3 – 4 ώρες με αραιώση έως 5%.
5. Πριν το ψεκασμό πρέπει να καλυφθούν παράθυρα, πόρτες, φυτά κλπ.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Αφαιρέστε όσο το δυνατόν περισσότερο υλικό από τα εργαλεία πριν τον καθαρισμό τους. Καθαρίστε τα εργαλεία αμέσως μετά τη χρήση τους με νερό και σαπούνι.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Λόγω μεγάλης ποικιλίας υποστρωμάτων και περιβαλλοντικών συνθηκών καλό είναι να διενεργείται πρώτα μια δοκιμή συμβατότητας αλλά και αισθητικού αποτελέσματος πριν την καθολική εφαρμογή. Μην εφαρμόζετε εάν υπάρχει πιθανότητα βροχής τις επόμενες 48 ώρες.

ΑΠΟΔΟΣΗ

12 – 16 m² / Lt / στρώση ανάλογα με την υφή, την απορροφητικότητα και την ποιότητα της επιφάνειας. Εφαρμόστε 2 στρώσεις τουλάχιστον.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βάση: Υβριδική πολυουρεθανική – ακρυλική διασπορά νέας γενιάς

Μορφή: Λεπτόρρευστο υγρό

Στιλπνότητες: Γυαλιστερό, Σατινέ, Ματ

Χρώμα: Διαφανές (στεγνό)

Οσμή: Χαρακτηριστική

Ειδικό βάρος: 1,00 +- 0,05 gr/ml 25°C

Ευφλεκτικότητας: Μη εύφλεκτο

Θερμοκρασία εφαρμογής: +10°C έως +35°C. RH <70%

Αραίωση: 5% - 15% αραιώση με καθαρό νερό

Στέγνωμα: Στην αφή 30 - 45 λεπτά και επαναβαφή μετά από 3 – 4 ώρες. Προσεκτική Βατότητα: 48 ώρες. Πλήρης σκλήρυνση: 7 – 14 μέρες. Οι χρόνοι αυτοί διαφοροποιούνται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και το πάχος εφαρμογής του προϊόντος.

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις): Οριακή τιμή της ΕΕ για κατηγορία «ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 1 Σ.» (Υ.κατ. 2): 140 gr/lit (2010). Το προϊόν, έτοιμο για χρήση, περιέχει κατά μέγιστο 40gr/lit ΠΟΕ.

Evochem®

EVOCHEM A.E.

Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα

Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244

E-mail: info@evochem.gr Website: www.evochem.gr





Προστασία Επιφανειών ARMOR VARNISH™

Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 11.04.2024

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Πρέπει να αποθηκεύεται σε δροσερό και στεγνό χώρο από +5°C - +25°C. Να προφυλάσσεται από τον παγετό και την άμεση έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία. Μακριά από πηγές ανάφλεξης και γυμνή φλόγα.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

Υπό τις συνθήκες της αποθήκευσης τουλάχιστον 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Το προϊόν πρέπει να παραμείνει στα αυθεντικά, μη-ανοιγμένα δοχεία, φέροντας τον αριθμό παραγωγής.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε Γυαλιστερό, Σατινέ & Ματ
Δοχεία 750ml, 2,5Lt, 9Lt

| ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΚΩΔΙΚΟΣ | BARCODE |
|-------------------|---------|---------------|
| ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ | | |
| 750ml | 1975 | 5204094019756 |
| 2,5Lt | 1976 | 5204094019763 |
| 9Lt | 1977 | 5204094019770 |
| ΣΑΤΙΝΕ | | |
| 750ml | 1978 | 5204094019787 |
| 2,5Lt | 1979 | 5204094019794 |
| 9Lt | 1980 | 5204094019800 |
| MAT | | |
| 750ml | 1981 | 5204094019817 |
| 2,5Lt | 1982 | 5204094019824 |
| 9Lt | 1983 | 5204094019831 |

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Πριν την εφαρμογή συμβουλευτείτε το πρόσφατο Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο βασίζονται στη μακρόχρονη γνώση και εμπειρία μας από τις εφαρμογές υλικών και την έρευνα και τις δοκιμές του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης. Λαμβάνοντας υπ' όψιν τους παράγοντες και τις συνθήκες που μπορούν να επηρεάσουν την εφαρμογή των χημικών προϊόντων, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν απαλλάσσουν τον τελικό χρήστη από την ευθύνη - υποχρέωση δοκιμής καταλληλότητας του προϊόντος, ο οποίος και φέρει αποκλειστικά την ευθύνη εφαρμογής. Είμαστε μόνο υπεύθυνοι για τα προϊόντα μας να είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα και σταθερής ποιότητας. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με την τοπική νομοθεσία και για τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων ή εξουσιοδοτήσεων. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση για το ίδιο προϊόν.



ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

210.5590460

ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8:00 ΜΕ 16:00

Evochem®

EVOCHEM A.E.

Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα

Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244

E-mail: info@evochem.gr Website: www.evochem.gr

