



# Χρώματα Δαπέδων & Πισίνας

## ΕΡΟΧΙΤΕ AQUA PAINT 2K

Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 05.09.2023

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το ΕΡΟΧΙΤΕ AQUA PAINT 2K είναι υψηλής απόδοσης υδατοδιαλυτό εποξειδικό χρώμα 2 συστατικών για δάπεδα και τοίχους εσωτερικής χρήσης. Έχει πολύ καλή πρόσφυση, υψηλή σκληρότητα και παρουσιάζει μεγάλη αντοχή στις τριβές και στις μηχανικές καταπονήσεις. Είναι ανθεκτικό στα χημικά. Η ειδική του σύνθεση εξασφαλίζει ανθεκτικό φινίρισμα με μεγάλη διάρκεια ζωής.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική πρόσφυση και σκληρότητα
- Υψηλή αντοχή στις τριβές και στις μηχανικές καταπονήσεις
- Υψηλή ανθεκτικότητα στα χημικά
- Εξασφαλίζει ανθεκτικό φινίρισμα
- Δεν περιέχει διαλύτες

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Κατάλληλο για τη βαφή τσιμεντένιων δαπέδων εργοστασίων, αποθηκευτικών χώρων, γκαράζ, συνεργείων και γενικά επιφανειών που υφίστανται καθημερινή καταπόνηση από τριβές και χημικές ουσίες.
- Εφαρμόζεται σε σκυρόδεμα, τσιμεντοκονίες, πέτρα, μεταλλικές και ξύλινες επιφάνειες.

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

#### Προετοιμασία επιφανειών:

1. Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές από σκόνες και λίπη. Η σκόνη, τα λάδια, τα άλατα, η υγρασία και η σκουριά εμποδίζουν την πρόσφυση του χρώματος.
2. Σαθρές επιφάνειες σκυροδέματος και τσιμεντοκονίας είναι ακατάλληλες για βαφή και το χρώμα θα ξεφλουδίσει.
3. Νέες επιφάνειες από μπετόν ή τσιμεντοκονία πρέπει να βάφονται τουλάχιστον ένα μήνα μετά από την κατασκευή τους.
4. Επιφάνειες ήδη βαμμένες πρέπει να καθαριστούν πλήρως με χημικά ή μηχανικά μέσα και να τριφτούν επιμελώς.
5. Εάν η επιφάνεια πλυθεί με νερό πρέπει να στεγνώσει για 12 - 24 ώρες πριν την βαφή της.

#### Αστάρωμα:

Οι επιφάνειες πρέπει να ασταρωθούν με ΕΡΟΧΙΤΕ DUR AQUA, ή ΕΡΟΧΙΤΕ DRYMAX WET όταν υπάρχει ανερχόμενη υγρασία ή με το ίδιο το υλικό αραιωμένο 15 - 20 % με απιονισμένο νερό για πιο απλές χρήσεις για σταθεροποίηση του υποστρώματος.

#### Εφαρμογή:

1. Τα συστατικά Α και Β είναι συσκευασμένα σε προκαθορισμένες ποσότητες για εύκολη ανάμιξη.
2. Αναμείξτε τα δύο συστατικά αφού έχετε ανακατέψει πολύ καλά κάθε ένα ξεχωριστά (με καθαρό αναδευτήρα), και αναδεύστε 3 με 5 λεπτά με προσοχή ώστε να αναδευτούν πολύ καλά τα δύο συστατικά στα τοιχώματα και στον πυθμένα του δοχείου.
3. Εάν τα δύο συστατικά δεν αναμιχθούν καλά και η σύσταση τους δεν είναι ομοιόμορφη τότε μπορεί να προκαλέσει ανομοιόμορφη σκλήρυνση του χρώματος με πιθανότητα μερικά σημεία να μην σκληραίνουν.
4. Μετά την ανάδευση των δύο συστατικών περιμένετε 5 λεπτά και στη συνέχεια εφαρμόστε το πρώτο χέρι με αραιώση 5% έως 10% με απιονισμένο νερό.

5. Η εφαρμογή γίνεται με πινέλο, ρολό ή πιστόλι σε δύο ή τρεις στρώσεις. Η δεύτερη στρώση θα πρέπει να εφαρμοστεί μετά από 12 - 24 ώρες και πριν από 36 ώρες.
6. Το χρώμα αποκτά τις τελικές του ιδιότητες 7- 14 ημέρες μετά την εφαρμογή της τελικής στρώσης.

### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Η φρεσκοβαμμένη επιφάνεια πρέπει να προστατευτεί από υγρασία για 36 - 48 ώρες.
- Σε περίπτωση που η τελική επιφάνεια επαναβαφεί με άλλη στρώση μετά από 15 ημέρες τότε η παλαιά επιφάνεια πρέπει να τριφτεί επιφανειακά με σμυριδόχαρτο και να καθαριστεί η σκόνη πριν τη βαφή για δημιουργία πρόσφυσης.
- Τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος είναι διαθέσιμες για επαγγελματική χρήση.

### ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΜΟΛΥΒΔΟ

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Η επεξεργασία παλιών βαμμένων επιφανειών όπως στεγνό τρίψιμο ή χρήση φλόγας για την απομάκρυνση παλιών επιστρώσεων δημιουργεί σκόνη και επικίνδυνες αναθυμιάσεις. Ενδέχεται να απελευθερωθεί σκόνη μολύβδου. Ο μολύβδος είναι τοξικός. Η έκθεση στην σκόνη μολύβδου μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ασθένεια. Υγρό τρίψιμο θα πρέπει να χρησιμοποιείται όπου είναι δυνατόν. Εάν η έκθεση δεν μπορεί να αποφευχθεί με την παροχή τοπικού εξαερισμού, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί εγκεκριμένη αναπνευστική συσκευή για τον έλεγχο της έκθεσης μολύβδου.

### ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

με νερό αμέσως μετά την εφαρμογή.

### ΑΠΟΔΟΣΗ

Τοίχοι: 250 – 300 gr/m<sup>2</sup> σε δύο στρώσεις  
Δάπεδα: 300 – 500 gr/m<sup>2</sup> σε δύο ή τρεις στρώσεις

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

**Βάση :** Εποξειδική

**Χρώμα:** Γκρι RAL 7042

**Αναλογία ανάμιξης (A+B):** όπως αναγράφεται στο δοχείο

**Αραιώση:** 5 - 10% με απιονισμένο νερό

**Επαναβαφή (2<sup>η</sup> στρώση):** Από 12 – 24 ώρες στους 20°C

**Βατότητα στους 20°C :** Μετά από 24 ώρες

**Μέγιστες αντοχές:** Μετά από 14 ημέρες στους 20°C

**Ανοιχτός χρόνος:** 1 ώρα, στους 20°C, από τη στιγμή ανάμιξης των δύο συστατικών

**Συστατικό Α:**

**Χρώμα:** Γκρι

**Ειδικό βάρος Α:** 1,40 ± 0,05 gr/cm<sup>3</sup> 25°C

**Συστατικό Β:**

**Χρώμα:** Διαφανές

**Ειδικό βάρος Β:** 1,08 ± 0,05 gr/cm<sup>3</sup> 25°C

**ΠΟΕ (ΠΗΤΗΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ)** Οριακή τιμή της ΕΕ για αυτό το προϊόν (κατ.Α/ΙΥ) :140gr/Lt (2010). Το προϊόν (Α+Β μίγμα) περιέχει κατά μέγιστο 80gr/Lt ΠΟΕ

# Evochem®

EVOCHEM A.E.

Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα

Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244

E-mail: info@evochem.gr Website: [www.evochem.gr](http://www.evochem.gr)





# Χρώματα Δαπέδων & Πισίνας

## ΕΡΟΧΙΤΕ AQUA PAINT 2K

Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 05.09.2023

### ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τα δοχεία πρέπει να αποθηκεύονται σε στεγνούς και δροσερούς χώρους σε θερμοκρασία 5°C - 35°C, μακριά από πηγές ανάφλεξης.

Προστατέψτε τα δοχεία από την υγρασία και άμεση έκθεση στο ηλιακό φως.

### ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

Υπό τις συνθήκες της αποθήκευσης τουλάχιστον 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Το προϊόν πρέπει να παραμείνει στα αυθεντικά, μη-ανοιγμένα δοχεία, φέροντας τον αριθμό παραγωγής.

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1Kg, 3Kg, 14Kg

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	BARCODE
Γκρι RAL 7042		
ΣΕΤ 1Kg	1881	5204094018810
ΣΕΤ 3kg	1918	5204094019183
ΣΕΤ 14Kg	1882	5204094018827

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Συμβουλευθείτε το Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας πριν την εφαρμογή.

#### Συστατικό Α




UFI: XUA0-1090-U007-6NSM

#### Συστατικό Β



UFI: JRA0-H0KM-H00R-HA6J

Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο βασίζονται στη μακρόχρονη γνώση και εμπειρία μας από τις εφαρμογές υλικών και την έρευνα και τις δοκιμές του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης. Λαμβάνοντας υπ' όψιν τους παράγοντες και τις συνθήκες που μπορούν να επηρεάσουν την εφαρμογή των χημικών προϊόντων, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν απαλλάσσουν τον τελικό χρήστη από την ευθύνη – υποχρέωση δοκιμής καταλληλότητας του προϊόντος, ο οποίος και φέρει αποκλειστικά την ευθύνη εφαρμογής. Είμαστε μόνο υπεύθυνοι για τα προϊόντα μας να είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα και σταθερής ποιότητας. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με την τοπική νομοθεσία και για τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων ή εξουσιοδοτήσεων. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση για το ίδιο προϊόν.



ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8:00 ΜΕ 16:00

# Evochem®

EVOCHEM A.E.

Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα  
Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244

E-mail: info@evochem.gr Website: [www.evochem.gr](http://www.evochem.gr)

