Σύστημα Χρωματισμού
LIQUID GLASS COLOUR TRANSPARENT
Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 14.06.2026



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Οι **LIQUID GLASS COLOUR TRANSPARENT** είναι ειδικές διαφανείς χρωστικές για χρωματισμό υγρού γυαλιού LIQUID GLASS, πολυεστερικών και πολυουρεθανικών υλικών.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
- Εύκολη εφαρμογή
- Εξαιρετικά συμπυκνωμένες
- Εξαιρετική διαφάνεια
- 8 αποχρώσεις με δυνατότητα ανάμιξης
- Χρωματική σταθερότητα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
- Χρησιμοποιείτε τις ειδικές χρωστικές LIQUID GLASS COLOUR που είναι ειδικά σχεδιασμένες για χρήση με όλους τους τύπους υγρού γυαλιού LIQUID GLASS της εταιρείας μας: LIQUID GLASS, LIQUID GLASS CRYSTAL, LIQUID GLASS 4K ULTRA HD, LIQUID GLASS EXPRESS, LIQUID GLASS FOOD GRADE, LIQUID GLASS COLOUR BASE, LIQUID GLASS 3D FLOOR.
- Οι χρωστικές LIQUID GLASS COLOUR έχουν δημιουργηθεί ειδικά για έργα καλλιτεχνίας με LIQUID GLASS. Χρωματίζουν το υγρό γυαλί και μπορείτε να βλέπετε το εσωτερικό του σαν κρύσταλλο.
- Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να χρωματίσουν ολόκληρη την κατασκευή ή μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη τελική στρώση ή σε κάποια ενδιάμεση για να δημιουργήσουν ένα φόντο.
- Μπορούν να αναμιχθούν μεταξύ τους για τη δημιουργία πολλών αποχρώσεων.
- Είναι επίσης κατάλληλες για χρωματισμό πολυεστερικών και πολυουρεθανικών υλικών

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
1. Επιλέξτε ένα ή περισσότερα χρώματα που θα χρησιμοποιήσετε στην κατασκευή σας.
2. Προσθέστε λίγες σταγόνες στο συστατικό Α (ρητίνη). Προσθέτετε πάντα τη χρωστική στην ρητίνη πριν την προσθήκη του συστατικού Β (σκληρυντή) για να μπορέσετε να έχετε χρόνο για να πετύχετε την επιθυμητή απόχρωση.
3. Γενικά 2-3 σταγόνες μπορεί να είναι αρκετές για χρωματισμό 50gr ρητίνης.
4. Αναμίξτε καλά με καθαρό αναδευτήρα, σπάτουλα ή γλωσσοπίεστρο μέχρι τη πλήρη ομογενοποίηση της χρωστικής δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στον πάτο και στα τοιχώματα του δοχείου. Για μεγάλες ποσότητες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ηλεκτρικό αναδευτήρα πολύ χαμηλών στροφών.
5. Προσθέστε το συστατικό Β (σκληρυντής) και αναμίξτε καλά.
6. Το μείγμα είναι έτοιμο για να το χρησιμοποιήσετε.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
- Προσοχή μεγάλη ποσότητα χρωστικής μπορεί να εμποδίσει την πήξη του υγρού γυαλιού.
- Αν δουλεύετε το LIQUID GLASS COLOUR σε πολλές στρώσεις σημειώνετε την ποσότητα της χρωστικής που προσθέτετε (σε σταγόνες ή με ζυγαριά ακριβείας) κάθε φορά, για να μπορέσετε να ξαναφτιάξετε την ίδια απόχρωση.
- Προσθέτοντας επιπλέον χρωστική μπορείτε να σκουρύνετε το χρώμα. Γι' αυτό καλό είναι να ξεκινήσετε από πιο ανοιχτή απόχρωση.
- Το χρώμα θα φαίνεται πιο σκούρο στο κύπελλο από ότι στη χύτευση, λόγω του βάθους του δοχείου. Ανακατέψτε καλά μέχρι να ενσωματωθεί η χρωστική.
- Όλες οι αποχρώσεις LIQUID GLASS COLOUR αναμειγνύονται μεταξύ τους. Μπορείτε να πειραματισθείτε με τα χρώματα και να φτιάξετε την δική σας απόχρωση.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Αφαιρέστε όσο το δυνατό περισσότερο υλικό από τα εργαλεία πριν τον καθαρισμό τους. Καθαρίζετε τα εργαλεία αμέσως μετά την χρήση τους με διαλυτικό νίτρου.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Τύπος: χρωστικές διαλύτου
Μορφή: υγρό
Οσμή: χαρακτηριστική διαλυτών
Χρώμα: 8 βασικές χρωστικές με δυνατότητα ανάμιξης
Ευφλεκτικότης: εύφλεκτο
Θερμοκρασία εφαρμογής: 10^0C - 35^0C

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Αποθηκεύεται σε δροσερό και ξηρό χώρο με θερμοκρασία από +5^0C - +25 ^{0}C.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ
Υπό τις συνθήκες της αποθήκευσης 24 μήνες σε κλειστή συσκευασία.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
8 βασικές αποχρώσεις σε φιάλες 30ml

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Συμβουλευτείτε το πρόσφατο Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας πριν την εφαρμογή.

Evochem®
EVOCHEM A.E.
Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα
Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244
E-mail: info@evochem.gr Website: www.evochem.gr

MERCOLA

Σύστημα Χρωματισμού
LIQUID GLASS COLOUR TRANSPARENT
Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 14.06.2026



Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο βασίζονται στη μακρόχρονη γνώση και εμπειρία μας από τις εφαρμογές υλικών και την έρευνα και τις δοκιμές του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης. Λαμβάνοντας υπ' όψιν τους παράγοντες και τις συνθήκες που μπορούν να επηρεάσουν την εφαρμογή των χημικών προϊόντων, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν απαλλάσσουν τον τελικό χρήστη από την ευθύνη – υποχρέωση δοκιμής καταλληλότητας του προϊόντος, ο οποίος και φέρει αποκλειστικά την ευθύνη εφαρμογής. Είμαστε μόνο υπεύθυνοι για τα προϊόντα μας να είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα και σταθερής ποιότητας. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με την τοπική νομοθεσία και για τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων ή εξουσιοδοτήσεων. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση για το ίδιο προϊόν.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
210.5590460
ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8:00 ΜΕ 16:00

Evochem®
EVOCHEM A.E.
Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα
Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244
E-mail: info@evochem.gr Website: www.evochem.gr

ISO 9001 : 2015
UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 0273
REACH Compliant
CLP 2016
LOW VOC