ΥΓΡΟ ΓΥΑΛΙ
LIQUID GLASS PROTECT VARNISH
Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 16.06.2026

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το **LIQUID GLASS PROTECT VARNISH** είναι διαφανές ακρυλικό βερνίκι πολυουρεθάνης 2 συστατικών που παρέχει μακροχρόνια προστασία σε επιφάνειες που έχει εφαρμοστεί LIQUID GLASS. Περιέχει πολύ ισχυρά φίλτρα UV και HALS σταθεροποιητές για αποτελεσματική προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία. Η ειδική του σύνθεση προσφέρει ανθεκτικό φινίρισμα που εξασφαλίζει εξαιρετική αντοχή στην υγρασία, στις γρατζουνιές, στη καταπόνηση, στους διαλύτες και στις περιβαλλοντικές συνθήκες. Είναι κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
- Δημιουργεί μια ενιαία διάφανη μεμβράνη προστασίας
- Εξαιρετική αντοχή στην τριβή
- Εξαιρετική πρόσφυση
- Εξαιρετική αντοχή στον ήλιο και στον παγετό
- Σε περίπτωση μηχανικής ζημιάς στην μεμβράνη, μπορεί πολύ εύκολα να επισκευασθεί τοπικά σε λίγα λεπτά

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
- Βερνίκωμα ξύλινων τραπεζιών με εφαρμογή υγρού γυαλιού εσωτερικών και εξωτερικών χώρων
- Βερνίκωμα πάγκων με εφαρμογή υγρού γυαλιού
- Προστασία δαπέδων που έχει εφαρμοστεί LIQUID GLASS 3D FLOOR
- Προστασία κάθε επιφάνειας υγρού γυαλιού που θέλουμε να προσθέσουμε υψηλές αντοχές στην χρήση και στην ηλιακή ακτινοβολία
- Προστασία ξύλινων και μεταλλικών επιφανειών

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Προετοιμασία επιφανειών

1. Η επιφάνεια εφαρμογής πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή, χωρίς ελαττώματα, ελεύθερη από ρύπους που μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την πρόσφυση

2. Το υπόστρωμα πρέπει να είναι εντελώς στεγνό πριν την εφαρμογή και να έχουν περάσει τουλάχιστον 7 ημέρες από την τελευταία στρώση υγρού γυαλιού

3. Ελάχιστη θερμοκρασία εφαρμογής 10°C

Αστάρωμα

Δεν χρειάζεται. Γυαλοχαρτίστε ελαφρώς πολύ γυαλιστερές επιφάνειες και απομακρύνετε την σκόνη.

Εφαρμογή

1. Αναμίξτε και ανακατέψτε καλά τα 2 συστατικά δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στα τοιχώματα του κάδου.

2. Αφήστε το μίγμα για 5 λεπτά για να αντιδράσουν τα 2 συστατικά.

3. Εφαρμόστε την πρώτη στρώση με πινέλο, ρολό ή πιστόλι.

4. Αποφύγετε να εφαρμόσετε το βερνίκι σε ένα παχύ στρώμα – μειώνεται η αντοχή και η μακροζωία της επιφάνειας.

5. Η δεύτερη στρώση εφαρμόζεται μόλις στεγνώσει η πρώτη σε διάστημα 12 - 24 ωρών ανάλογα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος.

6. Η τελική σκλήρυνση γίνεται σε 14 ημέρες (25°C).

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Με DIL X – 100 ή διαλυτικό νίτρου.

ΑΠΟΔΟΣΗ
~5m²/Lt για δύο στρώσεις ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Πλύνετε με μαλακό καθαριστικό και νερό και ξεπλύνετε καλά με καθαρό νερό.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Βάση: Ακρυλική πολυουρεθάνη
Χρώμα: Διαφανές
Ειδικό βάρος: 1,05 ± 0,05 Kg/Lt 25ºC
Αραίωση: 0 - 5% με DIL X - 100
Επαναβαφή: 12 - 24 ώρες ανάλογα της θερμοκρασία
Ανοικτός χρόνος: 3 - 6 ώρες
Τελική σκλήρυνση: 14 μέρες
Θερμοκρασία εφαρμογής: 10°C - 35°C
ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις) (Οδηγία 2004/42/ΕΚ) Οριακή τιμή, μέγιστης περιεκτικότητας σε ΠΟΕ, της ΕΕ για το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία Α/ι(Δ) Ειδικά επιχρίσματα δύο συστατικών): 500gr/lt(2010). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 499 gr/lt ΠΟΕ (έτοιμο προς χρήση)

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Τα δοχεία πρέπει να αποθηκεύονται σε στεγνούς και δροσερούς χώρους σε Θερμοκρασία 5°C – 35°C, μακριά από πηγές ανάφλεξης. Προστατέψτε τα δοχεία από την υγρασία και άμεση έκθεση στο ηλιακό φως

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ
Υπό τις συνθήκες της αποθήκευσης τουλάχιστον 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Το προϊόν πρέπει να παραμείνει στα αυθεντικά, μη-ανοιγμένα δοχεία, φέροντας τον αριθμό παραγωγής.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΣΕΤ (Α+Β Συστατικό) 375ml, 1Lt

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Πριν τη χρήση συμβουλευτείτε το πρόσφατο Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο βασίζονται στη μακρόχρονη γνώση και εμπειρία μας από τις εφαρμογές υλικών και την έρευνα και τις δοκιμές του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης. Λαμβάνοντας υπ' όψιν τους παράγοντες και τις συνθήκες που μπορούν να επηρεάσουν την εφαρμογή των χημικών προϊόντων, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν απαλλάσσουν τον τελικό χρήστη από την ευθύνη – υποχρέωση δοκιμής καταλληλότητας του προϊόντος, ο οποίος και φέρει αποκλειστικά την ευθύνη εφαρμογής. Είμαστε μόνο υπεύθυνοι για τα προϊόντα μας να είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα και σταθερής ποιότητας. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με την τοπική νομοθεσία και για τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων ή εξουσιοδοτήσεων. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση για το ίδιο προϊόν.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
210.5590460
ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8:00 ΜΕ 16:00

Evochem®
EVOCHEM A.E.
Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα
Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244
E-mail: info@evochem.gr Website: www.evochem.gr