



Προστασία Επιφανειών

PORODUR UVA

Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 06.10.2024

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **PORODUR UVA** είναι υψηλής ποιότητας διαφανές βερνίκι πέτρας και τεχνητών δομικών υλικών, καθαρής ακρυλικής βάσης, οργανικών διαλυτών ενισχυμένο με σιλικόνη. Έχει μεγάλη διεισδυτικότητα και υψηλή αντοχή στις καιρικές επιδράσεις και στην υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία λόγω των UV φίλτρων που περιέχει. Προστατεύει την επιφάνεια που εφαρμόζεται από τα χτυπήματα, την τριβή, την υγρασία και την απορρόφηση λεκέδων. Διακοσμεί την επιφάνεια αναδεικνύοντας τους φυσικούς χρωματισμούς των υλικών που εφαρμόζεται. Είναι κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Προσφέρει εξαιρετικό φινίρισμα αναδεικνύοντας τη φυσική ομορφιά της πέτρας
- Εξαιρετική πρόσφυση και διείσδυση
- Προσφέρει εξαιρετική υδατοαπωθητικότητα
- Παρέχει μακροχρόνια προστασία αποτρέποντας το λέκασμα από τη βροχή, υγρασία, μύκητες, μούχλα κλπ.
- Αντοχή στις μεγάλες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας
- Εξαιρετική αντοχή στην υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία UV
- Εύκολη εφαρμογή
- Διατίθεται σε Γυαλιστερή ή Σατινέ εμφάνιση
- Εξωτερικής και εσωτερικής χρήσης

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Προστασία και διακόσμηση πορωδών οικοδομικών επιφανειών όπως πέτρες (φυσικές ή τεχνητές), πλάκες Πηλίου – Καρύστου, πορόλιθους, μάρμαρα, διακοσμητικά τούβλα, τεχνητά δομικά υλικά, κεραμικά πλακίδια τύπου cotto, κεραμίδια, τσιμεντοπλακάκια, τσιμέντο, τοιχοποιίες, διακοσμητικά στοιχεία από γύψο, μπετόν κλπ.
- Κατάλληλο για τοίχους, τζακία, πεζούλια, δάπεδα κλπ.
- Ιδανικό για την προστασία επιφανειών διακοσμημένων με πατητή τσιμεντοκονία.
- Κατάλληλο για ισχυροποίηση σαθρών και πολυκαρισμένων οικοδομικών επιφανειών.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Προετοιμασία επιφανειών

1. Βεβαιωθείτε ότι οι επιφάνειες είναι στεγνές και καθαρές απαλλαγμένες από λάδια, σαθρά, σκόνες, σκουριά και ρύπους.
2. Καινούργιες επιφάνειες πρέπει πρώτα να καθαριστούν καλά με βρεγμένο σφουγγάρι.
3. Παλιές και λεκιασμένες πέτρινες επιφάνειες πρέπει πρώτα να καθαριστούν με καθαριστικό **OXY CLEAN CL17**.
4. Μεγάλες επιφάνειες μπορούν να καθαριστούν με πιεστικό νερού και οι επίμονοι λεκέδες με **OXY CLEAN CL17**.
5. Οι επιφάνειες πριν την εφαρμογή πρέπει να έχουν στεγνώσει εντελώς.
6. Βαμμένες επιφάνειες και υλικά που μπορεί να επηρεαστούν από διαλύτες όπως μαστίχες σφράγισης αρμών, ασφαλτικά, πολυστερίνη κλπ. πρέπει να προστατεύονται κατά την εφαρμογή.

Εφαρμογή

1. Ανακατέψτε καλά το προϊόν πριν και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.

2. Το **PORODUR UVA** εφαρμόζεται σε δύο στρώσεις με διαφορά 3 – 4 ωρών με πινέλο, ρολό, ή πιστόλι airless (για κάθετες κυρίως επιφάνειες), προσέχοντας ο ψεκασμός να γίνεται ομοιόμορφα.
3. Αν η επιφάνεια εφαρμογής είναι πολύ απορροφητική ή σε επιφάνειες συχνής βατότητας συνιστάται η εφαρμογή τρίτης στρώσης, μόλις στεγνώσει η δεύτερη.
4. Πριν το ψεκασμό πρέπει να καλυφθούν παράθυρα, πόρτες, φυτά κλπ.
5. Το **PORODUR UVA** μετά το στέγνωμα είναι ακίνδυνο για την υγεία και το περιβάλλον.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Αφαιρέστε όσο το δυνατόν περισσότερο υλικό από τα εργαλεία πριν τον καθαρισμό τους. Καθαρίστε τα εργαλεία αμέσως μετά τη χρήση με διαλυτικό νίτρου ή πιστολιού.

ΑΠΟΔΟΣΗ

10 – 12 m²/Lt ανά στρώση ανάλογα με την υφή, την απορροφητικότητα και την ποιότητα της επιφάνειας. Εφαρμόστε δύο στρώσεις κατ' ελάχιστον.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος: Ακρυλικό βερνίκι πέτρας

Μορφή: Λεπτόρρευστο υγρό

Στιλπνότητα: Γυαλιστερό, Σατινέ

Χρώμα: Διαφανές

Οσμή: Χαρακτηριστική αλειφατικού διαλύτη

Ειδικό βάρος: 0,80 - 0,83 kg/Lt 25°C

Ευφλεκτικότητα: Εύφλεκτο

Θερμοκρασία εφαρμογής: +5°C έως +35°C.

Αραιώση: Μπορεί να αραιωθεί 10%-15% (ανάλογα με την επιφάνεια) με διαλυτικό νίτρου ή διαλυτικό πιστολιού.

Στέγνωμα: Στην αφή 30 - 45 λεπτά και επαναβαφή μετά από 3 – 4 ώρες. Οι χρόνοι αυτοί διαφοροποιούνται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και το πάχος εφαρμογής του προϊόντος.

ΠΟΕ (Πητικές Οργανικές Ενώσεις): (Οδηγία 2004/42/EK) Οριακή τιμή, μέγιστης περιεκτικότητας σε ΠΟΕ, της ΕΕ για το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία Α/η(Δ)) "Συνδεδετικά αστάρια-σχεδιασμένα για να σταθεροποιούν σαθρά υποστρώματα ή να προσδώσουν υδρόφοβες ιδιότητες": 750gr/lit(2007), 750gr/lit(2010). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 730 gr/lit ΠΟΕ (έτοιμο προς χρήση)

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Πρέπει να αποθηκεύεται σε δροσερό και στεγνό χώρο από +5°C έως +35°C. Να προφυλάσσεται από τον παγετό και την άμεση έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία. Μακριά από πηγές ανάφλεξης και γυμνή φλόγα.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

Υπό τις συνθήκες της αποθήκευσης 36 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Το προϊόν πρέπει να παραμείνει στα αυθεντικά, μη-ανοιγμένα δοχεία, φέροντας τον αριθμό παραγωγής.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Δοχεία 750ml, 3Lt, 19Lt

Evochem®

EVOCHEM A.E.

Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα

Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244

E-mail: info@evochem.gr Website: www.evochem.gr





Προστασία Επιφανειών

PORODUR UVA

Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 06.10.2024

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	BARCODE
ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ		
750ml	05030	5204094050308
3Lt	5059	5204094050599
19Lt	5246	5204094052463
ΣΑΤΙΝΕ		
750ml	5238	5204094052388
3Lt	5239	5204094052399
19Lt	5253	5204094052531

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Συμβουλευτείτε το πρόσφατο Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας πριν τη χρήση.

UFI: 5SQ0-D076-E001-43SK



Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο βασίζονται στη μακρόχρονη γνώση και εμπειρία μας από τις εφαρμογές υλικών και την έρευνα και τις δοκιμές του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης. Λαμβάνοντας υπ' όψιν τους παράγοντες και τις συνθήκες που μπορούν να επηρεάσουν την εφαρμογή των χημικών προϊόντων, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν απαλλάσσουν τον τελικό χρήστη από την ευθύνη - υποχρέωση δοκιμής καταλληλότητας του προϊόντος, ο οποίος και φέρει αποκλειστικά την ευθύνη εφαρμογής. Είμαστε μόνο υπεύθυνοι για τα προϊόντα μας να είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα και σταθερής ποιότητας. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με την τοπική νομοθεσία και για τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων ή εξουσιοδοτήσεων. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση για το ίδιο προϊόν.



ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

210.5590460

ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8:00 ΜΕ 16:00

Evochem®

EVOCHEM A.E.

Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα
Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244

E-mail: info@evochem.gr Website: www.evochem.gr

