



## Προστασία Επιφανειών

### STAIN BLOCK M22

Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 30.10.2024

#### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **STAIN BLOCK M22** είναι διαφανές σιλικονούχο αδιαβροχοποιητικό και ελαιοαπωθητικό διαλύτου κατάλληλο για μακροχρόνια προστασία επιφανειών χωρίς να επηρεάζει την αισθητική τους εμφάνιση. Έχει εξαιρετική διεισδυτική ικανότητα, δεν σχηματίζει επιφανειακό φιλμ και δεν κλείνει τους πόρους. Προσφέρει εξαιρετική προστασία από τις επιδράσεις της φύσης και το λέκασμα από την καθημερινή χρήση. Δημιουργεί ένα φράγμα προστασίας με εξαιρετική αντοχή στο νερό, στο λάδι, στους ρύπους, στην εισχώρηση υγρασίας, στη σκόνη, στα άλατα, στην όξινη βροχή, στα αλκάλια, στη γήρανση, στον παγετό και στις υψηλές θερμοκρασίες.

#### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική υδατοαπωθητικότητα & ελαιοαπωθητικότητα
- Μακρόχρονη προστασία
- Εξαιρετική διείσδυση
- Δεν δημιουργεί φιλμ στην επιφάνεια
- Δε σκάει, δε ξεφλουδίζει και δε ραγίζει
- Δεν επηρεάζει την αισθητική εμφάνιση της επιφάνειας που εφαρμόζεται
- Εξαιρετική αντοχή στις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας
- Εύκολη εφαρμογή – έτοιμο για χρήση
- Άμεση αποτελεσματικότητα
- Εσωτερική και εξωτερική χρήση

#### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Αδιαβροχοποίηση και μακροχρόνια προστασία από λέκασμα και τη καθημερινή χρήση:

- αγυάλιστων μαρμάρων και γρανιτών (για έγχρωμα μάρμαρα πρέπει να προηγηθεί δοκιμή καταλληλότητας)
- πατητής τσιμεντοκονίας και επιφανειών από εμφανές μπετόν
- φυσικών και τεχνητών πετρών όπως Πηλίου και Καρύστου σε βεράντες, πλακόστρωτα, πετρόχτιστους διάδρομους κήπων κλπ.
- αρμών πλακιδίων και μη υαλωμένων κεραμικών πλακιδίων τύπου cotto - τερακότα
- διακοσμητικών τούβλων
- Είναι ιδανικό για οριζόντιες επιφάνειες εσωτερικών και εξωτερικών χώρων
- Οι επιφάνειες που έχουν περαστεί με **STAIN BLOCK M22** καθαρίζονται πολύ εύκολα με νερό χωρίς να αφήνουν στίγματα και λεκέδες.

#### ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

##### Προετοιμασία επιφανειών:

1. Βεβαιωθείτε ότι οι επιφάνειες είναι στεγνές και καθαρές απαλλαγμένες από λάδια, σαθρά, σκόνες, σκουριά και ρύπους.
2. Καινούργια μάρμαρα και γρανίτες πρέπει πρώτα να καθαριστούν καλά με βρεγμένο σφουγγάρι.
3. Παλιά αγυάλιστα λεκιασμένα μάρμαρα πρέπει πρώτα να καθαριστούν με το ειδικό καθαριστικό μαρμάρων **CL 22 OXY CLEAN**.

4. Παλιές και λεκιασμένες πέτρινες επιφάνειες πρέπει πρώτα να καθαριστούν με καθαριστικό **CL 17 OXY CLEAN**. Μεγάλες επιφάνειες μπορούν να καθαριστούν με πιεστικό νερό και οι επίμονοι λεκέδες με **CL 17 OXY CLEAN**.

5. Αρμοί πλακιδίων:

**Καινούργιοι αρμοί:** Αδιαβροχοποιούνται αφού περάσει χρονικό διάστημα 7 - 10 ημερών από την αρμολόγηση. Καθαρίζονται καλά με βρεγμένο σφουγγάρι και τους αφήνουμε να στεγνώσουν εντελώς.

**Παλιοί αρμοί:** Πρέπει να καθαριστούν με καθαριστικό **CL 17 OXY CLEAN** για να απομακρυνθούν όλοι οι παλιοί ρύποι. Ξεπλένονται με καθαρό νερό και τους αφήνουμε να στεγνώσουν εντελώς. Τα τριχοειδή ανοίγματα των αρμών αδιαβροχοποιούνται. Τα μεγάλα ανοίγματα αρμών πρέπει προηγουμένως να επισκευαστούν με ακρυλικό αρμόστοκο **CERAFIX & GROUT**.

6. Οι επιφάνειες πριν την εφαρμογή πρέπει να έχουν στεγνώσει εντελώς.
7. Βαμμένες επιφάνειες και υλικά που μπορεί να επηρεαστούν από διαλύτες όπως μασίχες σφράγισης αρμών, ασφαλτικά, πολυστερίνη κλπ. πρέπει να προστατεύονται κατά την εφαρμογή.

#### Εφαρμογή

1. Ανακατέψτε καλά το προϊόν πριν και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.
2. Το **STAIN BLOCK M22** εφαρμόζεται με πινέλο, ρολό, ή με ψεκαστικό προσέχοντας ο ψεκασμός να γίνεται ομοιόμορφα.
3. Αν η επιφάνεια εφαρμογής είναι πολύ απορροφητική συνιστάται η εφαρμογή δεύτερης στρώσης πριν στεγνώσει εντελώς η πρώτη.
4. Πριν το ψεκασμό πρέπει να καλυφθούν παράθυρα, πόρτες, φυτά κλπ.
5. Το **STAIN BLOCK M22** μετά το στέγνωμα είναι ακίνδυνο για την υγεία και το περιβάλλον.

#### ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Τυχόν υπολείμματα κατά την εφαρμογή καθαρίζονται με σφουγγάρι ή πανί. Τα εργαλεία εφαρμογής καθαρίζονται αμέσως μετά την εφαρμογή με white spirit.

#### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Λόγω της διαφορετικής ποιότητας και τύπων γρανιτών και μαρμάρων συνιστάται δοκιμή καταλληλότητας σε ένα μικρό σημείο πριν την εφαρμογή. Η δράση του προϊόντος διαρκεί περισσότερο σε επικλινείς επιφάνειες που δεν λιμνάζουν νερά.

#### ΑΠΟΔΟΣΗ

8 - 15m<sup>2</sup>/Lt ανά στρώση ανάλογα από την απορροφητικότητα και την υφή της επιφάνειας.

# Evochem®

EVOCHEM A.E.

Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα

Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244

E-mail: info@evochem.gr Website: www.evochem.gr





## Προστασία Επιφανειών

### STAIN BLOCK M22

Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 30.10.2024

#### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

**Μορφή:** Λεπτόρρευστο υγρό

**Χρώμα:** Διαφανές

**Οσμή:** Χαρακτηριστική αλειφατικού διαλύτη

**Ειδικό βάρος:** 0,830 - 0,860 gr/ml 25°C

**Ιξώδες:** 20-30 sec FORD CUP 4 25 °C

**Σημείο ανάφλεξης:** >37-40 °C

**Διαλυτότητα στο νερό:** Αδιάλυτο

**Ευφλεκτικότητα:** Εύφλεκτο

**Θερμοκρασία εφαρμογής:** +5°C έως +35°C.

**ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις):** (Οδηγία 2004/42/ΕΚ)

Οριακή τιμή, μέγιστης περιεκτικότητας σε ΠΟΕ, της ΕΕ για το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία Α/η(Δ) "Συνδεδετικά αστάρια-σχεδιασμένα για να σταθεροποιούν σαθρά υποστρώματα ή να προσδώσουν υδρόφοβες ιδιότητες"): 750gr/lit(2010). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 748 gr/lit ΠΟΕ (έτοιμο προς χρήση)

#### ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Πρέπει να αποθηκεύεται σε δροσερό και στεγνό χώρο από +5°C έως +30°C. Να προφυλάσσεται από τον παγετό και την άμεση έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία. Μακριά από πηγές ανάφλεξης και γυμνή φλόγα.

#### ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

Υπό τις συνθήκες της αποθήκευσης 36 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Το προϊόν πρέπει να παραμείνει στα αυθεντικά, μη-ανοιγμένα δοχεία, φέροντας τον αριθμό παραγωγής.

#### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Δοχεία 1Lt 900ml + 100ml FREE, 3Lt, 19Lt

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	BARCODE
1Lt	5250	5204094052500
3Lt	5268	5204094052685
19Lt	5269	5204094052692

#### ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Πριν την εφαρμογή ανατρέξτε στο πρόσφατο Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας.



UFI: 5PQ0-V0HT-300H-FS6H

Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο βασίζονται στη μακρόχρονη γνώση και εμπειρία μας από τις εφαρμογές υλικών και την έρευνα και τις δοκιμές του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης. Λαμβάνοντας υπ' όψιν τους παράγοντες και τις συνθήκες που μπορούν να επηρεάσουν την εφαρμογή των χημικών προϊόντων, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν απαλλάσσουν τον τελικό χρήστη από την ευθύνη – υποχρέωση δοκιμής καταλληλότητας του προϊόντος, ο οποίος και φέρει αποκλειστικά την ευθύνη εφαρμογής. Είμαστε μόνο υπεύθυνοι για τα προϊόντα μας να είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα και σταθερής ποιότητας. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με την τοπική νομοθεσία και για τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων ή εξουσιοδοτήσεων. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση για το ίδιο προϊόν.



ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

210.5590460

ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8:00 ΜΕ 16:00

# Evochem®

EVOCHEM A.E.

Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα

Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244

E-mail: info@evochem.gr Website: www.evochem.gr

