



Αστάρια

ISOCRYL TITANIUM BLOCK

Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 06.09.2019



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **ISOCRYL TITANIUM BLOCK** είναι νέας τεχνολογίας λευκό, ακρυλικό μονωτικό αστάρι και χρώμα νερού, κατάλληλο για όλες τις εσωτερικές και εξωτερικές οικοδομικές επιφάνειες. Μονώνει και καλύπτει λεκέδες από καπνό, νικοτίνη, κιτρινίλες, πίσσα, τους περισσότερους μαρκαδόρους, καφέ, χυμό, παλαιές υγρασίες, και πολλούς άλλους ρύπους. Έχει υψηλή καλυπτικότητα, μεγάλη απόδοση, ισχυρή πρόσφυση και εξαιρετική αντοχή στην υγρασία. Δεν περιέχει αμμωνία και είναι χαμηλής οσμής. Μονώνει τους υδατοδιαλυτούς και πολλούς άλλους ρύπους και εμποδίζει την εμφάνιση τους στην τελική στρώση του χρώματος, ενώ παράλληλα επιτρέπει στην επιφάνεια να αναπνέει, απομακρύνοντας την υγρασία. Εφαρμόζεται εύκολα, και στεγνώνει γρήγορα. Παρουσιάζει μια ομοιόμορφη ματ επιφάνεια, εξασφαλίζοντας ένα εξαιρετικό φινιρίσμα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τελικό χρώμα ή να επαναβαφεί με υδατοδιαλυτά πλαστικά και ακρυλικά χρώματα.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική πρόσφυση σε πολλές επιφάνειες
- Μοναδική καλυπτικότητα – καπνίλες, λεκέδες, μυρωδιές
- Σφραγίζει τις πολύ απορροφητικές επιφάνειες
- Αστάρι και χρώμα σε ένα προϊόν – δεν λεκιάζει εύκολα
- Οικονομία στην χρήση του τελικού χρώματος
- Εξαιρετική αντοχή στην υγρασία
- Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Εξαιρετικά λεκιασμένες επιφάνειες από καπνό, νικοτίνη, λάδια, πίσσες κλπ.
- Καμένα κτίρια και λερωμένα με γκραφίτι
- Εφαρμόζεται και ως αστάρι οριζόντιων και κάθετων οικοδομικών επιφανειών
- Εφαρμόζεται σε απορροφητικές και μη απορροφητικές επιφάνειες, τσιμέντο, σοβά, μπετόν, γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα, μεταλλικές επιφάνειες και ορισμένα πλαστικά.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Προετοιμασία επιφανειών

1. Οι επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές και καθαρές, απαλλαγμένες από ξένα υλικά (λάδια, γράσα, άλατα, σκόνες, έλαια ξυλοτύπων κλπ).
2. Οι καινούργιες επιφάνειες πρέπει να έχουν στεγνώσει εντελώς.
3. Επιφάνειες που έχουν βαφτεί με κόλλα, υδρόχρωμα ή ασβέστη και έχουν φουσκώσει ή αποκολλώνται πρέπει να τριφτούν με μηχανικά μέσα και να καθαριστούν εντελώς.
4. Για το στοκάρισμα μικρών ατελειών χρησιμοποιήστε ακρυλικό στόκο STANDARD. Για μεγάλες ρωγμές χρησιμοποιήστε ελαστομερή ακρυλικό στόκο FLEX ή αφρόστοκο LITE TECH. Για σπατουλάρισμα χρησιμοποιήστε ρητινούχο ακρυλικό κονίαμα ISOMIX WALL STUCCO.

Εφαρμογή

1. Αραιώστε το **ISOCRYL TITANIUM BLOCK** έως 10% με καθαρό νερό και αναδεύστε καλά πριν από τη χρήση. Για πολύ λερωμένες επιφάνειες προτείνεται να εφαρμόζεται χωρίς αραιώση.
2. Εφαρμόστε με ρολό, πινέλο ή πιστόλι airless
3. Επαναβάφεται μετά από 2-3 ώρες. Σε πολύ λερωμένες επιφάνειες προτείνεται η επαναβαφή μετά από 24 ώρες για να επιτευχθεί καλύτερη μόνωση των λεκέδων.
4. Για πολύ δύσκολους λεκέδες πιθανόν να χρειαστεί και τρίτο χέρι.

ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΜΟΛΥΒΔΟ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η επεξεργασία παλιών βαμμένων επιφανειών όπως στεγνό τρίψιμο ή χρήση φλόγας για την απομάκρυνση παλιών επιστρώσεων δημιουργεί σκόνη και επικίνδυνες αναθυμιάσεις. Ενδέχεται να απελευθερωθεί σκόνη μολύβδου. Ο μολύβδος είναι τοξικός. Η έκθεση στην σκόνη μολύβδου μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ασθένεια. Υγρό τρίψιμο θα πρέπει να χρησιμοποιείται όπου είναι δυνατόν. Εάν η έκθεση δεν μπορεί να αποφευχθεί με την παροχή τοπικού εξαερισμού, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί εγκεκριμένη αναπνευστική συσκευή για τον έλεγχο της έκθεσης μολύβδου.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Αφαιρέστε όσο το δυνατό περισσότερο υλικό από τα εργαλεία πριν τον καθαρισμό τους. Καθαρίζετε τα εργαλεία αμέσως μετά την χρήση τους με ένα διάλυμα νερού και απορρυπαντικού.

ΑΠΟΔΟΣΗ

10-12 m²/Lt ανά στρώση σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος : Αστάρι και χρώμα ακρυλικής βάσης

Χρώμα: Λευκό

Ειδικό βάρος: 1,33 ± 0,2 gr/cm³ 25°C

Ιξώδες: 15000 cps 25°C

Μέθοδος εφαρμογής: ρολό, πινέλο ή πιστόλι airless

Θερμοκρασία εφαρμογής: 10°C - 35°C

Αραίωση: 5% - 10% με καθαρό νερό

Evochem®

EVOCHEM.A.E.

Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα

Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244

E-mail: info@evochem.gr Website: www.evochem.gr





Αστάρια

ISOCRYL TITANIUM BLOCK

Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 06.09.2019

Στέγνωμα: περίπου 1 ώρα στην αφή και περίπου 2 - 3 ώρες για επαναβαφή. Οι χρόνοι αυτοί επιμηκύνονται κάτω από κρίες / υγρές συνθήκες.

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις) (Οδηγία 2004/42/ΕΚ)
Οριακή τιμή, μέγιστης περιεκτικότητας σε ΠΟΕ, της ΕΕ για το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία Α/α(Υ)Ματ εσωτερικών τοίχων και οροφών. (Στιλπνότητα<25@60^{mm}) : 30 gr/lit (2010). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 28 gr/lit ΠΟΕ (έτοιμο προς χρήση)

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τα δοχεία πρέπει να αποθηκεύονται σε στεγνούς και δροσερούς χώρους σε Θερμοκρασία 5°C - 35°C. Προστατέψτε τα δοχεία από την υγρασία και άμεση έκθεση στο ηλιακό φως.

ΔΙΑΡΚΕΙΑΖΩΣΗ

Υπό τις συνθήκες της αποθήκευσης 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Το προϊόν πρέπει να παραμείνει στα αυθεντικά, μη-ανοιγμένα δοχεία, φέροντας τον αριθμό παραγωγής.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Λευκό 750ml, 3Lt& 10Lt


ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	BARCODE
750ml Λευκό	5226	5204094052265
3Lt Λευκό	5227	5204094052272
10Lt Λευκό	5228	5204094052289

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



Aquatic Chronic 2: H411 - Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα P102: Μακριά από παιδιά P273: Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον P391: Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα P501: Διάθεση του περιεχομένου και / ή του περιέκτη του σύμφωνα με το σύστημα διαλογής που χρησιμοποιεί ο δήμος σας EUH208: Περιέχει Μίγμα των : 5-χλωρο-2-μεθυλο-4-ισοθειαζολιν-3-όνη [EC no. 247-500-7] και 2-μεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3-όνη [EC no. 220-239-6] (3:1). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση

Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο βασίζονται στη μακρόχρονη γνώση και εμπειρία μας από τις εφαρμογές υλικών και την έρευνα και τις δοκιμές του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης. Λαμβάνοντας υπ' όψιν τους παράγοντες και τις συνθήκες που μπορούν να επηρεάσουν την εφαρμογή των χημικών προϊόντων, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν απαλλάσσουν τον τελικό χρήστη από την ευθύνη - υποχρέωση δοκιμής καταλληλότητας του προϊόντος, ο οποίος και φέρει αποκλειστικά την ευθύνη εφαρμογής. Είμαστε μόνο υπεύθυνοι για τα προϊόντα μας να είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα και σταθερής ποιότητας. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με την τοπική νομοθεσία και για τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων ή εξουσιοδοτήσεων. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση για το ίδιο προϊόν.



Evochem®

EVOCHEM.A.E.

Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα
Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244

E-mail: info@evochem.gr Website: www.evochem.gr

